

Colorbraz Pisos e Quadras Fosco

Emissão: 24/05/2023

Revisão: 04

Página 1 de 3

Este produto está classificado conforme norma NBR 11702 da ABNT. Tipo 4.5.14.

Descrição: Pintura acrílica de acabamento fosco, possui ótima durabilidade e fácil aplicação. Proporciona proteção e beleza. Tem ótima aderência e alta resistência mecânica. É resistente a lavagens com água e sabão neutro em geral.

Indicação: Produto indicado para pinturas internas e externas de pisos cimentados, áreas de lazer, escadas, varandas, quadras poliesportivas e outras superfícies de concreto rustico, ou ainda para repinturas de pisos. Não indicado para superfícies esmaltadas, enceradas ou não porosas.

Aplicação

Diluição: Homogeneizar adequadamente o produto e adicionar 20% de água potável na primeira demão e nas demais de 10% e 20%.

Aplicação: Utilizar rolo de lã de pelos médios ou pelos altos e trincha. Aplicar sempre entre 10 e 40° C e umidade relativa do ar inferior a 90%. Se estiver chovendo, ventando muito ou clima inferior a 10°C deixe para pintar outro dia.

Rendimento: Até 20 m² acabado, galão 3,6 L.*

Demãos: 2 a 3 demãos ou mais o número de demãos pode variar dependendo da superfície e cor escolhida.

Secagem: Ao toque - 2 horas; entre demãos - 4 horas; circulação de pedestres - 24 horas; circulação de veículos - 72 horas. **

Informações técnicas**Propriedades físicas – químicas**

Cor: Conforme catálogo de cores / Leque.

Acabamento: Fosco.

pH: 8,5 – 9,5.

Peso específico: 1,10 – 1,30 g/cm³

Odor: Sem cheiro.***

Validade: Válido por 24 meses após a data de fabricação (embalagem fechada e sem uso).

Composição: Resina acrílica estirenada em dispersão aquosa, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inerte, aditivos e microbiocidas não metálicos.

Preparação da Superfície (Norma ABNT-NBR 13245)

Toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para receber a pintura. É importante que esteja limpa, seca, sem partes soltas de reboco ou de pintura velha. Antes de pintar, corrija as

Colorbraz Pisos e Quadras Fosco

Emissão: 24/05/2023**Revisão: 04****Página 2 de 3**

imperfeições e elimine a umidade, mofo, pó, manchas de gordura de acordo com as indicações abaixo:

Cimentado novo liso / queimado ou de difícil Limpeza: Aguardar a secagem e a cura por 30 dias. Após esse período, lavar com uma solução de água com ácido muriático na proporção de 80:20, respectivamente, e enxaguar bem. Aguardar a secagem e certificar que a limpeza efetuada na superfície provocou poros para aderência.

Cimentado novo rústico / não queimado: Aguardar a cura e a secagem por 30 dias. Lixe e elimine o pó com pano úmido. Remova as partes soltas.

Cimentado antigo ou pouco absorvente: Se estiver desagregado, raspar e lixar. Lavar com uma solução de água com ácido muriático na proporção de 80:20, respectivamente, enxaguar bem e aguardar a secagem.

Imperfeições na superfície: Remova as partes soltas. Lixe e elimine o pó com pano úmido, em seguida, aplique o Colorbraz Fundo Preparador de Paredes.

Superfícies com mofo: Misture água e água sanitária em partes iguais, lave bem a área. Após 6 horas enxágue, com bastante água. Pintar somente após a secagem completa da área.

Manchas de gordura/ graxas: Lavar com água e sabão neutro, enxaguar com água e aguardar a secagem.

Superfícies com umidade: Identificar a origem e tratar da maneira correta antes de iniciar a pintura.

Condições de Segurança

Recomendação de segurança: Não utilizar a embalagem para outros fins; Manter fora do alcance de crianças e animais; Conserve o produto na embalagem sempre bem fechada, em local coberto, seco e fresco; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Aplicar os produtos utilizando os EPIs necessários tais como óculos, luvas e máscaras adequadas; Evitar contato com a pele e olhos, caso ocorra, lavar com água em abundância; Ocorrendo qualquer sintoma de irritação, procure um médico, levando a embalagem do produto.

Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2. A embalagem vazia, restos de produto e resíduos devem ser destinados conforme a legislação local.

Importante: A formação total do filme assim como a resistência da película é formada a partir de 30 dias após a aplicação da tinta, portanto durante este período recomenda-se evitar limpezas que possam ocasionar atritos ou respingos na superfície pintada. Caso ocorra respingos de água ou

Colorbraz Pisos e Quadras Fosco

Emissão: 24/05/2023**Revisão: 04****Página 3 de 3**

gotas de chuva molhar imediatamente com água limpa de maneira uniforme toda a superfície, não esfregar para que não ocorra desgaste, agressão do filme ou mudança de brilho.

Condições de segurança: Para assegurar a qualidade dos produtos é fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem e boletim técnico.

*O rendimento pode variar, dependendo do método de aplicação e absorção da superfície.

**As avaliações de secagem descritas neste boletim foram testadas dentro das condições adequadas de temperatura e umidade, (próximo de 25°C e umidade relativa do ar em torno de 70%), sendo assim o tempo de secagem pode variar de acordo com o clima, estação do ano e região.

*** Sem cheiro, em até 3 horas após a aplicação, segundo pesquisa realizada com consumidores.

Este produto passou por rigoroso controle de qualidade, o melhor desempenho dependerá de como a superfície foi preparada, dos acessórios de aplicação utilizados, clima no ato da aplicação e habilidade do pintor.

Vitória Tintas Indústria e Comércio LTDA

Rua Primo Campana, 569 Bairro: Jardim Rosicler / Londrina / PR CEP-86072-140

Resp. Téc. Ronaldo Marçal de Souza. CRQ 09404416 – IX Região.