

## Colorbraz Resina Acrílica

Emissão: 25/05/2023

Revisão: 03

Página 1 de 3

**Este produto está classificado conforme norma NBR 11702. Tipo 4.8.5.**

**Descrição:** Produto base água indicado para impermeabilizar, embelezar e dar proteção as superfícies proporcionando brilho e sofisticação.

**Indicação:** Indicado para a pintura em telhas cerâmicas e de fibrocimento, tijolos a vista, pedras naturais e concreto. Não indicado para pisos em geral e superfícies esmaltadas ou vitrificadas.

**Aplicação**

**Diluição:** Superfícies seladas até 10% de diluição com água potável, superfícies não seladas primeira demão até 20% e demais demãos até 10%. Para pistola diluir até 30%.

**Aplicação:** Utilizar rolo de lã para epóxi, pincel ou trincha de cerdas macias. Para aplicação com pistola a pressão deve estar entre 2,2 a 2,8 Kgf/cm<sup>2</sup> ou 30 a 35 lb/pol<sup>2</sup>. Aplicar sempre com temperatura entre 10 e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 90%.

**Rendimento:** Até 40 m<sup>2</sup> por demão, embalagem de 3,6 L.\*

**Demãos:** De 2 a 3 demãos, podendo variar dependendo da superfície e cor escolhida.

**Secagem:** Ao toque – 1 hora; entre demãos – 4 horas; final – 12 horas. \*\*

**Informações técnicas****Propriedades físicas – químicas**

**Cor:** Conforme catálogo de cores.

**Acabamento:** Brilhante.

**pH:** 8,0 – 9,5.

**Peso específico:** 0,95 – 1,10 g/cm<sup>3</sup>.

**Odor:** Sem cheiro.\*\*\*.

**Validade:** Válido por 24 meses após a data de fabricação (embalagem fechada e sem uso).

**Composição:** Emulsão acrílica modificada, pigmentos, aditivos, microbicidas não metálicos e água.

**Preparação da Superfície (Norma ABNT-NBR 13245)**

Toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para receber a pintura. É importante que esteja limpa, seca, sem partes soltas de reboco ou de pintura velha. Antes de pintar, corrija as imperfeições e elimine a umidade, mofo, pó, manchas de gordura de acordo com as indicações abaixo:

**Reboco ou Concreto novo e Fibrocimento:** Aguardar a cura e secagem por no mínimo 30 dias, lixar e eliminar o pó em seguida aplicar uma demão de Colorbraz Fundo Preparador de Paredes.

## Colorbraz Resina Acrílica

Emissão: 25/05/2023

Revisão: 03

Página 2 de 3

**Reboco fraco/ superfície caiada e partes soltas:** Remover o máximo possível com espátula/ escova e aplicar uma demão de Colorbraz Fundo Preparador de Paredes.

**Telhas de concreto, cerâmica e fibrocimento:** Aplicar a primeira demão com 20% de diluição (ação de fundo) para proporcionar melhor ancoragem.

**Manchas de gordura/ graxas:** Lavar com água e sabão neutro, enxaguar com água e aguardar a secagem.

**Partes mofadas:** Lavar com uma mistura de água e água sanitária (1:1) utilizando uma escova para auxiliar na remoção, enxaguar e aguardar a secagem.

**Repintura:** Lixar e limpar a superfície, sendo que as brilhantes ou acetinadas devem ser lixadas até a perda total do brilho.

**Condições de Segurança**

**Recomendação de segurança:** Não utilizar a embalagem para outros fins; Manter fora do alcance de crianças e animais; Conserve o produto na embalagem sempre bem fechada, em local coberto, seco e fresco; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Aplicar os produtos utilizando os EPIs necessários tais como óculos, luvas e máscaras adequadas; Evitar contato com a pele e olhos, caso ocorra, lavar com água em abundância; Ocorrendo qualquer sintoma de irritação, procure um médico, levando a embalagem do produto.

Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2. A embalagem vazia, restos de produto e resíduos devem ser destinados conforme a legislação local.

**Importante:** A formação total do filme assim como a resistência da película é formada a partir de 30 dias após a aplicação da tinta, portanto durante este período recomenda-se evitar limpezas que possam ocasionar atritos ou respingos na superfície pintada. Caso ocorra respingos de água ou gotas de chuva molhar imediatamente com água limpa de maneira uniforme toda a superfície, não esfregar para que não ocorra desgaste, agressão do filme ou mudança de brilho.

**Condições de seguridade:** Para assegurar a qualidade dos produtos é fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem e boletim técnico.

\*O rendimento pode variar, dependendo do método de aplicação e absorção da superfície.

\*\*As avaliações de secagem descritas neste boletim foram testadas dentro das condições adequadas de temperatura e umidade, (próximo de 25°C e umidade relativa do ar em torno de 70%), sendo assim o tempo de secagem pode variar de acordo com o clima, estação do ano e região.

---

**Colorbraz Resina Acrílica**

---

**Emissão: 25/05/2023****Revisão: 03****Página 3 de 3**

---

\*\*\* Sem cheiro, em até 3 horas após a aplicação, segundo pesquisa realizada com consumidores. Este produto passou por rigoroso controle de qualidade, o melhor desempenho dependerá de como a superfície foi preparada, dos acessórios de aplicação utilizados, clima no ato da aplicação e habilidade do pintor.

**Vitória Tintas Indústria e Comércio LTDA**

**Rua Primo Campana, 569 Bairro: Jardim Rosicler / Londrina / PR CEP-86072-140**

**Resp. Téc. Ronaldo Marçal de Souza. CRQ 09404416 – IX Região.**