

Colorbraz Massa Corrida

Emissão: 24/05/2023

Revisão: 04

Página 1 de 2

Este produto está classificado conforme norma NBR 11702. Tipo 4.7.2. Atende aos requisitos da NBR 15348.

Descrição: Colorbraz Massa Corrida é um produto com alto poder de enchimento e boa aderência, fácil de lixar, destinado para nivelar e corrigir pequenas imperfeições em superfícies de alvenaria em geral.

Indicação: Apenas para superfícies internas de alvenaria.

Aplicação

Diluição: Produto pronto para uso.

Aplicação: Utilizar espátula e desempenadeira de aço inoxidável. Aplicar sempre entre 10 – 40°C e umidade relativa do ar inferior a 90%.

Rendimento: Até 12 m² / demão / galão de 5,8 Kg. Até 50 m² / demão / Balde de 25 kg.*

Demãos: 2 a 3 demãos, podendo variar dependendo da superfície.

Secagem: Ao toque – 2 horas; entre demãos – 4 horas; final – 12 horas.**

Informações técnicas

Propriedades físicas – químicas

Cor: Branca.

Acabamento: Fosco.

pH: 8,0 – 9,5.

Peso específico: 1,70 – 1,90 g/cm³.

Odor: Sem cheiro.***

Validade: Válido por 12 meses após a data de fabricação (embalagem fechada e sem uso).

Composição: Emulsão acrílica dispersa em meio aquoso, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes e aditivos.

Preparação da Superfície (Norma ABNT-NBR 13245)

Toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para receber a pintura. É importante que esteja limpa, seca, sem partes soltas de reboco ou de pintura velha. Antes de pintar, corrija as imperfeições e elimine a umidade, mofo, pó, manchas de gordura de acordo com as indicações abaixo:

Paredes de concreto, gesso, blocos de cimento e fibrocimento: Lixar, limpar e eliminar o pó com pano úmido, após secar aplique uma demão de Colorbraz Fundo Preparador de Paredes.

Colorbraz Massa Corrida

Emissão: 24/05/2023**Revisão: 04****Página 2 de 2**

Paredes de reboco novo: Aguardar a cura por no mínimo 30 dias, após este tempo aplicar uma demão de Colorbraz Fundo Preparador de Paredes.

Reboco fraco / superfície caiada: Eliminar todas as imperfeições com espátula ou escova e aplicar previamente Colorbraz Fundo Preparador de paredes.

Manchas de gordura/ graxas: Lavar com água e sabão neutro, enxaguar com água e aguardar a secagem.

Partes mofadas: Lavar com uma mistura de água e água sanitária (1:1) deixar agir por uma hora, enxaguar e aguardar secagem.

Repintura: Lixar a superfície, nas brilhantes ou acetinadas lixar até perda total do brilho.

Condições de Segurança

Recomendação de segurança: Não utilizar a embalagem para outros fins; Manter fora do alcance de crianças e animais; Conserve o produto na embalagem sempre bem fechada, em local coberto, seco e fresco; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Aplicar os produtos utilizando os EPIs necessários tais como óculos, luvas e máscaras adequadas; Evitar contato com a pele e olhos, caso ocorra, lavar com água em abundância; Ocorrendo qualquer sintoma de irritação, procure um médico, levando a embalagem do produto.

Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2.

Condições de seguridade: Para assegurar a qualidade dos produtos é fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem e boletim técnico.

*O rendimento pode variar, dependendo do método de aplicação e absorção da superfície.

**As avaliações de secagem descritas neste boletim foram testadas dentro das condições adequadas de temperatura e umidade, (próximo de 25°C e umidade relativa do ar em torno de 70%), sendo assim o tempo de secagem pode variar de acordo com o clima, estação do ano e região.

*** Sem cheiro, em até 3 horas após a aplicação, segundo pesquisa realizada com consumidores. Este produto passou por rigoroso controle de qualidade, o melhor desempenho dependerá de como a superfície foi preparada, dos acessórios de aplicação utilizados, clima no ato da aplicação e habilidade do pintor.

Vitória Tintas Indústria e Comércio LTDA

Rua Primo Campana, 569 Bairro: Jardim Rosicler / Londrina / PR CEP-86072-140

Resp. Téc. Ronaldo Marçal de Souza. CRQ 09404416 – IX Região.