

Revisado em 19/01/2017

PRODUTO: *Ecotex Massa Corrida*

DESCRIÇÃO E DIFERENCIAIS

Descrição: Produto com alto poder de enchimento, de fácil lixamento, ótima aderência e resistência, indicado para corrigir imperfeições e nivelar.

Diferenciais: indicado para corrigir imperfeições e nivelar a parede.

Indicação: Indicada para superfícies internas de alvenaria.

Este produto está classificado conforme norma NBR 11702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas e Técnicas) tipo 4.7.2

APLICAÇÃO E DILUIÇÃO

Utilize espátula ou desempenadeira de aço. Aplicar em camadas finas, sempre entre 10 e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 90%.

Diluição: Produto pronto para uso.

SECAGEM

Entre demãos aguardar mínimo de 2 horas. Para lixamento, aguardar no mínimo 3 horas, depois da última demão. Dependendo das condições climáticas, esses prazos poderão ser alterados. Logo após a aplicação, lave os utensílios de pintura com água e detergente.

RENDIMENTO

Barrica: Até 50 (m² / demão / barrica de 25 kg);

O rendimento prático pode variar em função do método de aplicação, geometria da estrutura, rugosidade, absorção da superfície e espessura da camada de massa depositada.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS**PROPRIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS**

Peso específico: 1,72 – 1,76 g/cm³

pH: 8 – 9,5

Composição Básica: Emulsão acrílica dispersa em meio aquoso, cargas minerais inertes e aditivos. Não contém aditivos à base de metais pesados.

Toxicidade: Consultar FISPQ

Validade: Válido por 12 meses após a data de fabricação, mantendo a embalagem fechada, em local coberto, fresco, seco e ventilado, longe de fontes de calor.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE (Norma ABNT-NBR 13245)

Toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para receber a pintura. É importante que esteja limpa, seca, sem partes soltas de reboco ou de pintura velha. Antes de pintar, corrija as

imperfeições e elimine a umidade, mofo, pó, manchas de gordura de acordo com as indicações abaixo:

- **Reboco ou Concreto novo e Fibrocimento:** Aguardar a cura e secagem por no mínimo 30 dias, lixar e eliminar o pó em seguida aplicar Colorbraz Fundo Preparador de Paredes;
- **Reboco fraco/ superfície caiada e partes soltas:** Remover o máximo possível com espátula/ escova e aplicar Colorbraz Fundo preparador de paredes;
- **Gesso / Drywall:** Lixar e eliminar o pó. Por se tratarem de superfícies altamente absorventes, aplicar Colorbraz Fundo Preparador de Paredes;
- **Manchas de gordura/ graxas:** Remover com água e sabão neutro lavar com água e aguardar a secagem;
- **Partes mofadas:** Lavar com uma mistura de água e água sanitária (1:1) utilizando uma escova para auxiliar na remoção, enxaguar e aguardar a secagem;
- **Repintura:** Lixar a superfície, sendo que as brilhantes ou acetinadas devem ser lixadas até a perda total do brilho.

PARA UMA PINTURA DE SUCESSO

- Escolha correta e uso dos produtos Colorbraz;
- Preparação e tratamento da superfície;
- Preparação e aplicação dos produtos conforme indicação da embalagem;
- Condições climáticas adequadas;
- Escolha correta dos instrumentos de pintura.

RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA

Não utilizar a embalagem para outros fins. Manter fora do alcance de crianças e animais; Evitar contato com a pele e olhos, caso ocorra, lavar com água em abundância; Ocorrendo qualquer sintoma de irritação, procure um médico; Aplicar os produtos utilizando-se de óculos, luvas e máscaras adequadas. Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2

CONDIÇÕES DE SEGURIDADE

Para assegurar a qualidade dos produtos é fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem/boletim.

Este produto passou por rigoroso controle de qualidade. Seu melhor desempenho dependerá de como a superfície foi preparada, dos acessórios de aplicação utilizados, da correta diluição (de acordo com o tipo de substrato), clima no ato da aplicação e habilidade do pintor. O produto deve ser armazenado em local coberto, seco, fresco e ventilado.



BOLETIM TÉCNICO



Resp. Téc. Ronaldo Marçal de Souza. CRQ 09404416 – IX Região