

---

**Colorbraz Efeito Cimento Queimado Perolizado**

---

Emissão: 24/05/2023

Revisão: 02

Página 1 de 3

---

**Este produto está classificado conforme norma NBR 11702. Tipo 4.6.1**

**Descrição:** O revestimento Colorbraz Cimento Queimado Perolizado contém em sua composição microesferas brilhantes que proporciona um efeito sofisticado e elegante de acabamento aveludado e com alto poder de hidrorrepelência.

**Indicação:** Indicada para superfícies internas e externas de alvenaria, gesso, concreto, reboco, massa corrida, massa acrílica e repinturas. Para área externa é necessário aplicar o Verniz Acrílico Colorbraz.

---

**Aplicação**

---

**Diluição:** Produto pronto para uso.

**Aplicação:** Utilizar espátula plástica. Aplicar sempre entre 10 – 40°C e umidade relativa do ar inferior a 90%.

**Rendimento:** Até 16 m<sup>2</sup> (acabado por galão de 5,0 Kg\*) podendo variar de acordo com o efeito desejado.

**Demãos:** 2 a 3 demãos, conforme o efeito desejado.

**Secagem:** Ao toque – 2 horas; entre demãos – 4 horas; final – 24 horas. \*\*

**Obs.: Atenção o Cimento Queimado Perolizado não pode ser lixado, pois pode perder o efeito brilhante. Portanto recomenda-se deixar a aplicação uniforme e sem relevos.**

---

**Informações técnicas**

---

**Propriedades físicas – químicas.**

**Cor:** Conforme catálogo de cores.

**Acabamento:** Brilhante.

**pH:** 8,0 – 9,5.

**Peso específico:** 1,30 – 1,60 g/cm<sup>3</sup>.

**Odor:** Sem cheiro.\*\*\*

**Validade:** Válido por 24 meses após a data de fabricação (embalagem fechada e sem uso).

**Composição:** Emulsão acrílica modificada, cargas minerais inertes, pigmentos, aditivos, microbicidas não metálicos e água.

---

**Preparação da Superfície (Norma ABNT-NBR 13245)**

---

**Você sabia?**

Para facilitar a aplicação recomenda-se aplicar uma demão de fundo na cor do Cimento Queimado Perolizado.

---

**Colorbraz Efeito Cimento Queimado Perolizado**

---

**Emissão: 24/05/2023****Revisão: 02****Página 2 de 3**

---

Para aplicação externa é necessário o uso do Verniz Acrílico Colorbraz, ele promoverá proteção ao Cimento Queimado aplicado, efeito levemente brilhante e uma cor mais viva.

Toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para receber a pintura. É importante que esteja limpa, seca, sem partes soltas de reboco ou de pintura velha. Antes de pintar, corrija as imperfeições e elimine a umidade, mofo, pó, manchas de gordura de acordo com as indicações abaixo:

**Reboco ou Concreto novo e Fibrocimento:** Aguardar a cura e secagem por no mínimo 30 dias, lixar e eliminar o pó em seguida aplicar uma demão de Colorbraz Selador Acrílico.

**Reboco fraco/ superfície caiada e partes soltas:** Remover o máximo possível com espátula/ escova e aplicar uma demão de Colorbraz Fundo Preparador de Paredes.

**Gesso / Drywall:** Lixar e eliminar o pó. Por se tratarem de superfícies altamente absorventes, aplicar uma demão de Colorbraz Fundo Preparador de Paredes.

**Massa Corrida / Acrílica:** Lixar e eliminar o pó em seguida aplicar uma demão de tinta na cor do cimento queimado, com diluição de 30% em água potável.

**Manchas de gordura/ graxas:** Lavar com água e sabão neutro, enxaguar com água e aguardar a secagem.

**Partes mofadas:** Lavar com uma mistura de água e água sanitária (1:1) utilizando uma escova para auxiliar na remoção, enxaguar e aguardar a secagem.

**Repintura:** Lixar e limpar a superfície, sendo que as brilhantes ou acetinadas devem ser lixadas até a perda total do brilho.

**Condições de Segurança**

**Recomendação de segurança:** Não utilizar a embalagem para outros fins; Manter fora do alcance de crianças e animais; Conserve o produto na embalagem sempre bem fechada, em local coberto, seco e fresco; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Aplicar os produtos utilizando os EPIs necessários tais como óculos, luvas e máscaras adequadas; Evitar contato com a pele e olhos, caso ocorra, lavar com água em abundância; Ocorrendo qualquer sintoma de irritação, procure um médico, levando a embalagem do produto.

Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2. A embalagem vazia, restos de produto e resíduos devem ser destinados conforme a legislação local.

**Importante:** Realizar a limpeza da superfície pintada somente após 2 dias, apenas no local afetado, utilizando um pano ou esponja macia e detergente neutro, finalize com um pano umedecido fazendo movimentos suaves.

---

**Colorbraz Efeito Cimento Queimado Perolizado**

---

**Emissão: 24/05/2023****Revisão: 02****Página 3 de 3**

---

**Condições de segurança:** Para assegurar a qualidade dos produtos é fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem e boletim técnico.

\*O rendimento pode variar, dependendo do método de aplicação e absorção da superfície.

\*\*As avaliações de secagem descritas neste boletim foram testadas dentro das condições adequadas de temperatura e umidade, (próximo de 25°C e umidade relativa do ar em torno de 70%), sendo assim o tempo de secagem pode variar de acordo com o clima, estação do ano e região.

\*\*\* Sem cheiro, em até 3 horas após a aplicação, segundo pesquisa realizada com consumidores. Este produto passou por rigoroso controle de qualidade, o melhor desempenho dependerá de como a superfície foi preparada, dos acessórios de aplicação utilizados, clima no ato da aplicação e habilidade do pintor.

**Vitória Tintas Indústria e Comércio LTDA**

**Rua Primo Campana, 569 Bairro: Jardim Rosicler / Londrina / PR CEP-86072-140**

**Resp. Téc. Ronaldo Marçal de Souza. CRQ 09404416 – IX Região.**