

## Colorbraz Verniz Marítimo Eco Supreme Premium

**Este produto está classificado conforme norma NBR 11702 Tipo 4.3.2.7**

**Descrição:** O Verniz Marítimo Brilhante se destaca como um verniz de ótima qualidade que oferece defesa contra condições climáticas adversas enquanto adiciona um toque decorativo. Com tecnologia base água (pronto para uso, seca rapidamente e sem cheiro\*). Sua aplicação é descomplicada, exibindo uma performance de alto nível com rendimento superior e facilidade de se espalhar uniformemente.

**Indicação:** Recomenda-se seu uso em superfícies de madeira tanto em espaços externos quanto internos, como portas, tetos, janelas, portões e painéis.

### Aplicação

**Diluição:** Pronto para uso. Para usar a pistola dilua com até 10% de água potável.

**Aplicação:** Utilizar rolo de espuma, pincel ou trincha de cerdas macias. Para aplicação com pistola a pressão deve estar entre 2,2 a 2,8 Kgf/cm<sup>2</sup> ou 30 a 35 lb/pol<sup>2</sup>. Aplicar sempre com temperatura entre 10 e 35°C e umidade relativa do ar inferior a 90%. Após a primeira demão aguardar o tempo de secagem e promover um leve lixamento com lixa 240 ou 280, isso garante um ótimo acabamento e durabilidade. Aplicar as demãos seguinte sem lixamento.

**Rendimento:** Até 65 m<sup>2</sup> por demão embalagem de 3,6 L\*\*.

**Rendimento:** Até 14 m<sup>2</sup> por demão embalagem de 800 ML\*\*.

**Demãos: Madeira nova** - 3 demãos. **Repintura** 1 ou 2 demãos.

**Secagem:** Ao toque – 30 minutos; entre demãos – 3 horas; final – 4 horas \*\*.

**Limpeza:** Limpe as ferramentas com água e sabão.

### Informações técnicas

#### Propriedades físicas – químicas

**Cor:** Natural e cores de catálogo.

**Acabamento:** Brilhante.

**Viscosidade (Krebs):** 60 – 80 UK

**Brilho (60°):** Mín. 70 UB

**Peso Específico:** 1,000 - 1,080 g/cm

**Sólidos/Volume:** 30 – 35%

**VOC (compostos orgânicos voláteis):** máx. 40 g/L

**Sólidos/Peso:** 30 – 34%

**Ponto de fulgor:** > 100°C

---

---

**Colorbraz Verniz Marítimo Eco Supreme Premium**

---

---

**pH:** 8,0 – 9,5.

**Odor:** Sem cheiro\*.

**Embalagens:** 3,2 L e 800 ml.

**Cores prontas** – 0,8 L e 3,2 L.

**Colorsystem** – 0,8 L e 3,2 L.

**Validade:** Válido por 24 meses após a data de fabricação (embalagem fechada e sem uso).

**Composição:** Produto à base de copolímeros acrílicos em emulsão, biocidas não metálicos, aditivos e água.

**Preparação da Superfície (Norma ABNT-NBR 13245)**

Toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para receber a pintura. É importante que esteja limpa, seca, sem partes soltas de reboco ou de pintura velha. Corrija as imperfeições e elimine a umidade, mofo, pó, manchas de gordura e outros contaminantes que possam comprometer o resultado da pintura.

**Madeira nova verde ou úmida:** Deixar secar em lugar ventilado e à sombra. Lixe até eliminar as farpas e remova o pó.

**Madeira acinzentada sem pintura:** Lixar vigorosamente com lixa de grana 80 até eliminar a capa acinzentada e depois lixar com lixa de grana 180-240 para eliminar as farpas.

**Madeira já envernizada:** Lixar com lixa para madeira com grana 360/400 e eliminar o pó. Se a camada anterior de verniz não estiver em boas condições é necessário removê-la completamente.

**Partes soltas ou mal aderidas:** Lixar ou raspar a superfície até a total eliminação das mesmas.

**Manchas de gordura/ graxas:** Lavar com água e sabão neutro, enxaguar com água e aguardar a secagem.

**Partes mofadas:** Lavar com uma mistura de água e água sanitária (1:1) utilizando uma escova para auxiliar na remoção, enxaguar e aguardar a secagem.

**Condições de Segurança**

**Recomendação de segurança:** Produto não inflamável; Não utilizar a embalagem para outros fins; Manter fora do alcance de crianças e animais; Conserve o produto na embalagem sempre bem fechada, em local coberto, seco e fresco; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Aplicar os produtos utilizando os EPIs necessários tais como óculos, luvas e máscaras adequadas; Evitar contato com a pele e olhos, caso ocorra, lavar com água em

---

---

## Colorbraz Verniz Marítimo Eco Supreme Premium

---

---

abundância; Ocorrendo qualquer sintoma de irritação, procure um médico, levando a embalagem do produto.

Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2. A embalagem vazia, restos de produto e resíduos devem ser destinados conforme a legislação local.

**Importante:** A cura final do verniz ocorre após 30 dias da aplicação, não submeta a superfície envernizada a esforços e realizar limpeza somente após este período, com água e sabão neutro e ou lustra-móveis. Não realize nenhum tipo de limpeza antes de 7 dias da aplicação do verniz e caso haja alguma necessidade após este período, limpe apenas o local afetado com pano ou esponja macia e detergente neutro e finalize com um pano umedecido fazendo movimentos suaves. O desgaste do verniz ocorre com mais facilidade onde existe cantos vivos, se puder, deixe-os levemente arredondados. Não aplique este produto sobre madeiras resinosas ou impregnadas com produtos à base de silicone e/ou óleo (linhaça) e superfícies onde tenha sido aplicado Seladora.

**Condições de segurança:** Para assegurar a qualidade dos produtos é fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem e boletim técnico.

\* Sem cheiro, em até 3 horas após a aplicação, segundo pesquisa realizada com consumidores.

\*\* O rendimento pode variar, dependendo do método de aplicação e absorção da superfície.

\*\*\* As avaliações de secagem descritas neste boletim foram testadas dentro das condições adequadas de temperatura e umidade, (próximo de 25°C e umidade relativa do ar em torno de 70%), sendo assim o tempo de secagem pode variar de acordo com o clima, estação do ano e região.

**Vitória Tintas Indústria e Comércio LTDA**

**Rua Primo Campana, 569 Bairro: Jardim Rosicler / Londrina / PR CEP-86072-140**

**Resp. Téc. Ronaldo Marçal de Souza. CRQ 09404416 – IX Região.**