

Colorbraz Esmalte Eco Supreme Premium acetinado

Emissão: 23/05/2023

Revisão: 00

Página 1 de 3

Este produto está classificado conforme norma NBR 11702 Tipo 4.2.3.2

Descrição: O Esmalte Eco Supreme acetinado é um produto base água com secagem rápida, alta durabilidade e resistência, é de fácil limpeza, não deixa cheiro e nem amarela, proporcionando embelezamento e proteção as superfícies. Seu acabamento acetinado dá um toque de requinte e sofisticação aos ambientes.

Indicação: Indicado para pintura de superfícies internas e externas de metais ferrosos e não ferrosos, madeira e PVC tais como portas, janelas, portões e móveis.

Aplicação

Diluição: Até 10% com água potável para todas as demãos. Para aplicação com pistola diluir até 30%.

Aplicação: Utilizar rolo de lã, pincel de cerdas macias ou pistola com pressão entre 2,2 a 2,8 Kgf/cm² ou 30 a 35 lb/pol². Aplicar sempre com temperatura entre 10 e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 90%.

Rendimento: Até 20 m² acabado por galão de 3,6 L.*

Demãos: 2 a 3 demãos, podendo variar dependendo da superfície e cor escolhida.

Secagem: Ao toque - 2 horas; entre demãos - 4 horas; final 12 - horas. **

Informações técnicas

Propriedades físicas – químicas

Cor: Conforme catálogo de cores / Leque.

Acabamento: Acetinado.

pH: 8,0 – 9,0.

Peso específico: 1,00 – 1,18 g/cm³.

Odor: Sem cheiro***.

Validade: Válido por 24 meses após a data de fabricação na embalagem fechada e sem uso.

Composição: Emulsão acrílica modificada, cargas minerais inertes, pigmentos, aditivos, microbicidas não metálicos e água.

Preparação da Superfície (Norma ABNT-NBR 13245)

Toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para receber a pintura. É importante que esteja limpa, seca, sem partes soltas de reboco ou de pintura velha. Antes de pintar, corrija as

Colorbraz Esmalte Eco Supreme Premium acetinado

Emissão: 23/05/2023**Revisão: 00****Página 2 de 3**

imperfeições e elimine todas as impurezas (a umidade, mofo, pó, manchas de gordura) de acordo com as indicações abaixo:

Metais ferrosos: Remover toda ferrugem, utilizar lixa para metais de grana 80 a 150 e/ou escova de aço e eliminar todo o pó. Aplicar uma demão de Fundo Anticorrosivo diluído conforme as informações do fabricante.

Superfícies novas de metais não ferrosos: Utilizar promotor de aderência.

Repintura de metais não ferrosos: Pintura antiga em boas condições lixar com lixa para metais de grana 360/400 para eliminar qualquer brilho superficial e eliminar o pó.

Reboco ou concreto novo e fibrocimento: Aguardar a cura e secagem por no mínimo 30 dias, lixar e eliminar o pó em seguida aplicar uma demão de Colorbraz Selador Acrílico.

Reboco fraco/ superfície caiada e partes soltas: Remover o máximo possível com espátula/ escova e aplicar uma demão de Colorbraz Fundo preparador de Paredes.

Gesso/ Drywall: Lixar e eliminar o pó. Por se tratarem de superfícies altamente absorventes, aplicar previamente uma demão de Colorbraz Fundo Preparador de Paredes.

Massa Corrida/ Acrílica: Lixar e eliminar o pó em seguida aplicar uma demão de Colorbraz Fundo Preparador de Paredes.

Madeira nova resinosa: Lavar a superfície com thinner, deixar secar e repetir a operação. Lixar com lixa de grana 180-220 para eliminar as farpas.

Madeira nova verde ou úmida: Deixar secar em lugar ventilado e à sombra.

Madeira acinzentada sem pintura: Lixar vigorosamente com lixa de grana 80 até eliminar a capa acinzentada e depois lixar com lixa de grana 180-240 para eliminar as farpas.

Madeira já envernizada: Lixar com lixa para madeira com grana 360/400 e eliminar o pó. Se a camada anterior de verniz não estiver em boas condições é necessário removê-la completamente.

Partes soltas ou mal aderidas: Lixar ou raspar a superfície até a total eliminação das mesmas. Aplicar previamente uma demão de Colorbraz Fundo Preparador.

Manchas de gordura/ graxas: Lavar com água e sabão neutro, enxaguar com água e aguardar a secagem.

Partes mofadas: Lavar com uma mistura de água e água sanitária (1:1) utilizando uma escova para auxiliar na remoção, enxaguar e aguardar a secagem.

Condições de Segurança

Recomendação de segurança: Não utilizar a embalagem para outros fins; Manter fora do alcance de crianças e animais; Conserve o produto na embalagem sempre bem fechada, em local coberto, seco e fresco; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Aplicar os produtos utilizando os EPIs necessários tais como óculos, luvas e máscaras adequadas; Evitar

Colorbraz Esmalte Eco Supreme Premium acetinado

Emissão: 23/05/2023**Revisão: 00****Página 3 de 3**

contato com a pele e olhos, caso ocorra, lavar com água em abundância; Ocorrendo qualquer sintoma de irritação, procure um médico, levando a embalagem do produto.

Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2. A embalagem vazia, restos de produto e resíduos devem ser destinados conforme a legislação local.

Importante: Realizar a limpeza da superfície pintada somente após 7 dias, apenas no local afetado, utilizando um pano ou esponja macia e detergente neutro, finalize com um pano umedecido fazendo movimentos suaves. Cuidado com atrito em cores mais intensas e acabamento fosco e acetinado pois podem esbranquiçar.

Condições de segurança: Para assegurar a qualidade dos produtos é fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem e boletim técnico.

*O rendimento pode variar, dependendo do método de aplicação e absorção da superfície.

**As avaliações de secagem descritas neste boletim foram testadas dentro das condições adequadas de temperatura e umidade, (próximo de 25°C e umidade relativa do ar em torno de 70%), sendo assim o tempo de secagem pode variar de acordo com o clima, estação do ano e região.

*** Sem cheiro, em até 3 horas após a aplicação, segundo pesquisa realizada com consumidores. Este produto passou por rigoroso controle de qualidade, o melhor desempenho dependerá de como a superfície foi preparada, dos acessórios de aplicação utilizados, clima no ato da aplicação e habilidade do pintor.

Vitória Tintas Indústria e Comércio LTDA

Rua Primo Campana, 569 Bairro: Jardim Rosicler / Londrina / PR CEP-86072-140

Resp. Téc. Ronaldo Marçal de Souza. CRQ 09404416 – IX Região.