

**Colorbraz Esmalte Eco Supreme Premium Fosco**

Emissão: 23/05/2023

Revisão: 00

Página 1 de 3

**Este produto está classificado conforme norma NBR 11702 Tipo 4.2.3.3**

**Descrição:** O Esmalte Eco Supreme Fosco é um produto base água com secagem rápida, de fácil aplicação, não deixa cheiro e não amarela, proporcionando embelezamento e proteção as superfícies. Além de dar um acabamento fosco impecável para os ambientes.

**Indicação:** Indicado para pintura de superfícies internas e externas de metais ferrosos e não ferrosos, madeira e PVC tais como portas, janelas, portões e móveis.

**Aplicação**

**Diluição:** Até 10% com água potável para todas as demãos. Para aplicação com pistola diluir até 30%.

**Aplicação:** Utilizar rolo de lã, pincel de cerdas macias ou pistola com pressão entre 2,2 a 2,8 Kgf/cm<sup>2</sup> ou 30 a 35 lb/pol<sup>2</sup>. Aplicar sempre com temperatura entre 10 e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 90%.

**Rendimento:** Até 20 m<sup>2</sup> acabado por galão de 3,6 L.\*

**Demãos:** 2 a 3 demãos, podendo variar dependendo da superfície e cor escolhida.

**Secagem:** Ao toque - 2 horas; entre demãos - 4 horas; final 12 - horas. \*\*

**Informações técnicas****Propriedades físicas – químicas**

**Cor:** Conforme catálogo de cores / Leque.

**Acabamento:** Fosco.

**pH:** 8,0 – 9,0.

**Peso específico:** 1,00 – 1,18 g/cm<sup>3</sup>.

**Odor:** Sem cheiro\*\*\*.

**Validade:** Válido por 24 meses após a data de fabricação na embalagem fechada e sem uso.

**Composição:** Emulsão acrílica modificada, cargas minerais inertes, pigmentos, aditivos, microbicidas não metálicos e água.

**Preparação da Superfície (Norma ABNT-NBR 13245)**

Toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para receber a pintura. É importante que esteja limpa, seca, sem partes soltas de reboco ou de pintura velha. Antes de pintar, corrija as imperfeições e elimine todas as impurezas (a umidade, mofo, pó, manchas de gordura) de acordo com as indicações abaixo:

---

**Colorbraz Esmalte Eco Supreme Premium Fosco**

---

**Emissão: 23/05/2023****Revisão: 00****Página 2 de 3**

---

**Metais ferrosos:** Remover toda ferrugem, utilizar lixa para metais de grana 80 a 150 e/ou escova de aço e eliminar todo o pó. Aplicar uma demão de Fundo Anticorrosivo diluído conforme as informações do fabricante.

**Superfícies novas de metais não ferrosos:** Utilizar promotor de aderência.

**Repintura de metais não ferrosos:** Pintura antiga em boas condições lixar com lixa para metais de grana 360/400 para eliminar qualquer brilho superficial e eliminar o pó.

**Reboco ou concreto novo e fibrocimento:** Aguardar a cura e secagem por no mínimo 30 dias, lixar e eliminar o pó em seguida aplicar uma demão de Colorbraz Selador Acrílico.

**Reboco fraco/ superfície caiada e partes soltas:** Remover o máximo possível com espátula/ escova e aplicar uma demão de Colorbraz Fundo preparador de Paredes.

**Gesso/ Drywall:** Lixar e eliminar o pó. Por se tratarem de superfícies altamente absorventes, aplicar previamente uma demão de Colorbraz Fundo Preparador de Paredes.

**Massa Corrida/ Acrílica:** Lixar e eliminar o pó em seguida aplicar uma demão de Colorbraz Fundo Preparador de Paredes.

**Madeira nova resinosa:** Lavar a superfície com thinner, deixar secar e repetir a operação. Lixar com lixa de grana 180-220 para eliminar as farpas.

**Madeira nova verde ou úmida:** Deixar secar em lugar ventilado e à sombra.

**Madeira acinzentada sem pintura:** Lixar vigorosamente com lixa de grana 80 até eliminar a capa acinzentada e depois lixar com lixa de grana 180-240 para eliminar as farpas.

**Madeira já envernizada:** Lixar com lixa para madeira com grana 360/400 e eliminar o pó. Se a camada anterior de verniz não estiver em boas condições é necessário removê-la completamente.

**Partes soltas ou mal aderidas:** Lixar ou raspar a superfície até a total eliminação das mesmas. Aplicar previamente uma demão de Colorbraz Fundo Preparador.

**Manchas de gordura/ graxas:** Lavar com água e sabão neutro, enxaguar com água e aguardar a secagem.

**Partes mofadas:** Lavar com uma mistura de água e água sanitária (1:1) utilizando uma escova para auxiliar na remoção, enxaguar e aguardar a secagem.

**Condições de Segurança**

**Recomendação de segurança:** Não utilizar a embalagem para outros fins; Manter fora do alcance de crianças e animais; Conserve o produto na embalagem sempre bem fechada, em local coberto, seco e fresco; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Aplicar os produtos utilizando os EPIs necessários tais como óculos, luvas e máscaras adequadas; Evitar contato com a pele e olhos, caso ocorra, lavar com água em abundância; Ocorrendo qualquer sintoma de irritação, procure um médico, levando a embalagem do produto.

---

**Colorbraz Esmalte Eco Supreme Premium Fosco**

---

**Emissão: 23/05/2023****Revisão: 00****Página 3 de 3**

---

Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2. A embalagem vazia, restos de produto e resíduos devem ser destinados conforme a legislação local.

**Importante:** Realizar a limpeza da superfície pintada somente após 7 dias, apenas no local afetado, utilizando um pano ou esponja macia e detergente neutro, finalize com um pano umedecido fazendo movimentos suaves. Cuidado com atrito em cores mais intensas e acabamento fosco e acetinado pois podem esbranquiçar.

**Condições de segurança:** Para assegurar a qualidade dos produtos é fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem e boletim técnico.

\*O rendimento pode variar, dependendo do método de aplicação e absorção da superfície.

\*\*As avaliações de secagem descritas neste boletim foram testadas dentro das condições adequadas de temperatura e umidade, (próximo de 25°C e umidade relativa do ar em torno de 70%), sendo assim o tempo de secagem pode variar de acordo com o clima, estação do ano e região.

\*\*\* Sem cheiro, em até 3 horas após a aplicação, segundo pesquisa realizada com consumidores. Este produto passou por rigoroso controle de qualidade, o melhor desempenho dependerá de como a superfície foi preparada, dos acessórios de aplicação utilizados, clima no ato da aplicação e habilidade do pintor.

**Vitória Tintas Indústria e Comércio LTDA**

**Rua Primo Campana, 569 Bairro: Jardim Rosicler / Londrina / PR CEP-86072-140**

**Resp. Téc. Ronaldo Marçal de Souza. CRQ 09404416 – IX Região.**