

---

**Ecotex Ultramais Standard Fosco**

---

Emissão: 22/05/2023

Revisão: 04

Página 1 de 3

---

**Este produto está classificado conforme norma NBR 11702. Tipo 4.5.2. Atende os requisitos da NBR 15079-1.**

**Descrição:** É uma tinta de acabamento aveludado, excelente rendimento, alto poder de cobertura, ótimo alastramento e baixo respingamento durante a aplicação. Proporciona requinte e sofisticação aos ambientes.

**Indicação:** Indicado para pinturas de superfícies externas e internas de reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento e superfícies internas de massa corrida e gesso.

---

**Aplicação**

---

**Diluição:** Diluir de 50% de água potável.

**Aplicação:** Utilizar rolo de lã, pincel ou trincha. Aplicar sempre entre 10 a 40°C e umidade relativa do ar inferior a 90%.

**Rendimento:** Até 22 m<sup>2</sup> acabado por galão de 3,6 L. Até 110 m<sup>2</sup> acabado por lata de 18 L\*.

**Demãos:** 2 a 3 demãos, podendo variar dependendo da superfície e cor escolhida.

**Secagem:** Ao toque – 2 horas; entre demãos – 4 horas; final – 12 horas\*\*.

---

**Informações técnicas**

---

**Propriedades físicas – químicas**

**Cor:** Conforme catálogo e leque de cores.

**Acabamento:** Fosco

**pH:** 8,0 – 9,5.

**Peso específico:** 1,20 – 1,50 g/cm<sup>3</sup>

**Odor:** Sem cheiro\*\*\*.

**Validade:** Válido por 24 meses após a data de fabricação (embalagem fechada e sem uso).

**Composição:** Resina acrílica estirenada dispersa em meio aquoso, pigmento isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, aditivos auxiliares, tensoativos e microbicidas não metálicos.

---

**Preparação da Superfície (Norma ABNT-NBR 13245)**

---

Toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para receber a pintura. É importante que esteja limpa, seca, sem partes soltas de reboco ou de pintura velha. Antes de pintar, corrija as imperfeições e elimine a umidade, mofo, pó, manchas de gordura de acordo com as indicações abaixo:

---

**Ecotex Ultramais Standard Fosco**

---

Emissão: 22/05/2023

Revisão: 04

Página 2 de 3

---

**Paredes de concreto, gesso, blocos de cimento e fibrocimento:** Lixar, limpar e eliminar o pó com pano úmido, após secar aplique uma demão de Ecotex Fundo Preparador de Paredes.

**Paredes de reboco novo:** Aguardar a cura por no mínimo 30 dias, lixar e eliminar o pó em seguida aplicar uma demão de Ecotex Selador Acrílico ou Ecotex Fundo Preparador de Paredes conforme as condições da superfície.

**Reboco fraco / superfície caiada:** Eliminar todas as imperfeições com espátula ou escova e aplicar previamente Ecotex Fundo Preparador de paredes.

**Massa Corrida/Acrílica:** Lixar e eliminar o pó.

**Manchas de gordura/ graxas:** Lavar com água e sabão neutro, enxaguar com água e aguardar a secagem.

**Partes mofadas:** Lavar com uma mistura de água e água sanitária (1:1) deixar agir por uma hora, enxaguar e aguardar secagem.

**Repintura:** Lixar a superfície, nas brilhantes ou acetinadas lixar até perda total do brilho.

**Condições de Segurança**

**Recomendação de segurança:** Não utilizar a embalagem para outros fins; Manter fora do alcance de crianças e animais; Conserve o produto na embalagem sempre bem fechada, em local coberto, seco e fresco; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Aplicar os produtos utilizando os EPIs necessários tais como óculos, luvas e máscaras adequadas; Evitar contato com a pele e olhos, caso ocorra, lavar com água em abundância; Ocorrendo qualquer sintoma de irritação, procure um médico, levando a embalagem do produto. Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2. A embalagem vazia, restos de produto e resíduos devem ser destinados conforme a legislação local.

**Importante:** A formação total do filme assim como a resistência da película é formada a partir de 30 dias após a aplicação da tinta, portanto durante este período recomenda-se evitar limpezas que possam ocasionar atritos ou respingos na superfície pintada. Caso ocorra respingos de água ou gotas de chuva molhar imediatamente com água limpa de maneira uniforme toda a superfície, não esfregar para que não ocorra desgaste, agressão do filme ou mudança de brilho.

**Condições de seguridade:** Para assegurar a qualidade dos produtos é fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem e boletim técnico.

\*O rendimento pode variar, dependendo do método de aplicação e absorção da superfície.

---

**Ecotex Ultramais Standard Fosco**

---

**Emissão: 22/05/2023****Revisão: 04****Página 3 de 3**

---

\*\*As avaliações de secagem descritas neste boletim foram testadas dentro das condições adequadas de temperatura e umidade, (próximo de 25°C e umidade relativa do ar em torno de 70%), sendo assim o tempo de secagem pode variar de acordo com o clima, estação do ano e região.

\*\*\* Sem cheiro, em até 3 horas após a aplicação, segundo pesquisa realizada com consumidores. Este produto passou por rigoroso controle de qualidade, o melhor desempenho dependerá de como a superfície foi preparada, dos acessórios de aplicação utilizados, clima no ato da aplicação e habilidade do pintor.

**Vitória Tintas Indústria e Comércio LTDA**

**Rua Primo Campana, 569 Bairro: Jardim Rosicler / Londrina / PR CEP-86072-140**

**Resp. Téc. Ronaldo Marçal de Souza. CRQ 09404416 – IX Região.**