

---

**ECOTEX Ultramais SemiBrilho Standard**

---

Emissão: 22/05/2023

Revisão: 04

Página 1 de 3

---

**Este produto está classificado conforme norma NBR 11702. Tipo 4.5.9. Atende os requisitos da NBR 15079-2.**

**Descrição:** Produto de boa cobertura e acabamento. Forma um filme protetor que confere maior durabilidade e resistência facilitando a limpeza. De fácil aplicação, pouco respingo e um toque de brilho.

**Indicação:** Indicado para superfícies externas e internas de reboco, podendo ser de alvenaria em geral, massa acrílica, massa corrida, gesso e repinturas em geral.

---

**Aplicação**

---

**Diluição:** Diluir até 20% em água potável.

**Obs.:** Para melhor desempenho do produto, recomendamos aplicar a primeira demão com Ecotex Ultramais Standard Fosco na diluição de 30 a 40% sobre massa e 10 a 20% sobre repintura.

**Aplicação:** Utilizar rolo de lã de pelo baixo e trincha. Aplicar sempre entre 10 a 40°C e umidade relativa do ar inferior a 90%.

**Rendimento:** Galão de 3,6 litros rende até 17 m<sup>2</sup> acabado.\*

**Demãos:** 2 a 3 demãos, podendo variar dependendo da superfície e cor escolhida.

**Secagem:** Ao toque – 2 horas; entre demãos – 4 horas; final – 12 horas\*\*.

---

**Informações técnicas**

---

**Propriedades físicas – químicas**

**Cor:** Conforme catálogo de cores / Leque.

**Acabamento:** Semibrilhante.

**pH:** 8,0 – 9,5.

**Peso específico:** 1,10– 1,30 g/cm<sup>3</sup>

**Odor:** sem cheiro\*\*\*.

**Validade:** Válido por 24 meses após a data de fabricação (embalagem fechada e sem uso).

**Composição:** Resina acrílica á base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmento isentos de metais pesados, cargas minerais, aditivos auxiliares, tensoativos e microbicidas não metálicos.

---

**Preparação da Superfície (Norma ABNT-NBR 13245)**

---

Toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para receber a pintura. É importante que esteja limpa, seca, sem partes soltas de reboco ou de pintura velha. Antes de pintar, corrija as

---

**ECOTEX Ultramais SemiBrilho Standard**

---

Emissão: 22/05/2023

Revisão: 04

Página 2 de 3

---

imperfeições e elimine a umidade, mofo, pó, manchas de gordura de acordo com as indicações abaixo:

**Paredes de concreto, gesso, blocos de cimento e fibrocimento:** Lixar, limpar e eliminar o pó com pano úmido, após secar aplique uma demão de Colorbraz/ECOTEX Fundo Preparador de Paredes.

**Paredes de reboco novo:** Aguardar a cura por no mínimo 30 dias, após este tempo aplicar uma demão de Colorbraz/ECOTEX Selador Acrílico.

**Reboco fraco / superfície caiada:** Eliminar todas as imperfeições com espátula ou escova e aplicar previamente Colorbraz/ECOTEX Fundo Preparador de paredes.

**Manchas de gordura/ graxas:** Lavar com água e sabão neutro, enxaguar com água e aguardar a secagem.

**Partes mofadas:** Lavar com uma mistura de água e água sanitária (1:1) deixar agir por uma hora, enxaguar e aguardar secagem.

**Repintura:** Lixar a superfície, nas brilhantes ou acetinadas lixar até perda total do brilho.

**Condições de Segurança**

**Recomendação de segurança:** Não utilizar a embalagem para outros fins; Manter fora do alcance de crianças e animais; Conserve o produto na embalagem sempre bem fechada, em local coberto, seco e fresco; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Aplicar os produtos utilizando os EPIs necessários tais como óculos, luvas e máscaras adequadas; Evitar contato com a pele e olhos, caso ocorra, lavar com água em abundância; Ocorrendo qualquer sintoma de irritação, procure um médico, levando a embalagem do produto. Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2. A embalagem vazia, restos de produto e resíduos devem ser destinados conforme a legislação local.

**Importante:** A formação total do filme assim como a resistência da película é formada a partir de 30 dias após a aplicação da tinta, portanto durante este período recomenda-se evitar limpezas que possam ocasionar atritos ou respingos na superfície pintada. Caso ocorra respingos de água ou gotas de chuva molhar imediatamente com água limpa de maneira uniforme toda a superfície, não esfregar para que não ocorra desgaste, agressão do filme ou mudança de brilho. Após o tempo total de formação do filme a limpeza da superfície pintada poderá ser feita com água, detergente e esponja macia. Não passar pano seco para evitar o polimento da tinta.

---

**ECOTEX Ultramais SemiBrilho Standard**

---

**Emissão: 22/05/2023****Revisão: 04****Página 3 de 3**

---

**Condições de segurança:** Para assegurar a qualidade dos produtos é fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem e boletim técnico.

\*O rendimento pode variar, dependendo do método de aplicação e absorção da superfície.

\*\*As avaliações de secagem descritas neste boletim foram testadas dentro das condições adequadas de temperatura e umidade, (próximo de 25°C e umidade relativa do ar em torno de 70%), sendo assim o tempo de secagem pode variar de acordo com o clima, estação do ano e região.

\*\*\* Sem cheiro, em até 3 horas após a aplicação, segundo pesquisa realizada com consumidores. Este produto passou por rigoroso controle de qualidade, o melhor desempenho dependerá de como a superfície foi preparada, dos acessórios de aplicação utilizados, clima no ato da aplicação e habilidade do pintor.

**Vitória Tintas Indústria e Comércio LTDA**

**Rua Primo Campana, 569 Bairro: Jardim Rosicler / Londrina / PR CEP-86072-140**

**Resp. Téc. Ronaldo Marçal de Souza. CRQ 09404416 – IX Região.**